

WinWPU™861 鑫荷曼优洁水性内墙涂料

产品简介

WinWPU™861 鑫荷曼优洁水性内墙涂料是双组份水性耐 UV 的脂肪族聚氨酯涂料，具有防霉防潮耐擦洗等性能。

特点

安全环保的水性涂料；
卓越的耐擦洗性；
抗污，优异的易清洁；
防霉防潮，优异的防水性；
很好的耐紫外线性能，不黄变；
优异的抗化学性能。

用途

公共建筑、商业办公、幼儿园、学校与教育机构、家装等对墙面美观有较高要求的场所。

产品数据

包装

组份 A: 20.0 kg

组份 B: 4.0 kg

套装 24 kg/套

储存

原封包装，未拆未受损，保存在 5℃- 30℃干燥环境下，从生产之日起，可保存 12 个月。

贮存条件

在干燥的条件下存放，贮存温度在 5℃和 35℃之间，要远离热源和明火，产品在原封未拆包装的状态下存放。如果存放在高温的环境下，贮存期会缩短。

WinWPU™861 高性能水性涂料是水性产品应注意防止霜冻。

WinWPU™861 水性涂料不是易燃材料。

施工指导

最低施工温度不能低于 5°C.

混合配比

组份 A : 组份 B= 5:1 (重量比)

配料

在低速搅拌状态下先把 A 组份搅拌均匀, 低速搅拌 2 分钟;

然后加入 B 组份, 搅拌 2 分钟, 直到材料均匀无结块。

为了保证彻底对材料搅拌均匀, 将材料倒入另一个容器内再一次搅拌。

搅拌工具

必须使用慢速电动搅拌机(300 - 400 rpm)

施工方法

至少要涂布两遍 WinWPU™861 鑫荷曼优洁水性内墙涂料。

搅拌好的材料可以刷涂、滚涂和无气喷涂。

待第一道涂料干透后, 再进行第二道的施工。通常情况下, 至少间隔两个小时。具体时间, 根据现场实际情况而定。

每道涂层的理论用量为: 每平方米 0.1kg.

工具清洗

使用完毕后立即用清水清洁工具和设备。

固化后的材料只能用机械方式清除。

施工工具

慢速电动搅拌机, 搅拌叶片, 海绵刷子, 纯羊毛滚筒, 滚筒架和可伸缩的延长杆, 美纹纸, 用于放置湿滚筒的塑料布。

注意事项

健康与安全

不可让皮肤和眼睛接触到 WinWPU™861 鑫荷曼优洁水性内墙漆, 或者发生误咽。确保足够的通风, 避免吸入蒸汽。有些人会对各种树脂、固化剂和溶剂过敏, 应穿戴防护服、手套、护目镜。如果在密闭区域内工作, 则使用适当

的呼吸装置。使用护肤脂可给皮肤提供额外的保护。如果产品沾及眼睛，则立即用大量清水清洗，同时寻找医生帮助。如果发生误咽，则立即寻求医疗救助—不得催吐。

废物处置

对溅溢出的各组分材料应使用沙子、土或其它惰性材料予以吸收，并放置到适当的容器中。应按照当地的废物处置管理规定处理溅溢材料或产品包装物。有关详情，请参阅产品的材料安全说明书。