



金盾新材料  
JIN DUN NEW MATERIAL

WinWPU™ 862 鑫荷曼水性白板内墙涂料



## PRODUCT DESCRIPTION 产品说明

### -Product Features 产品特性



**安全环保**

Environment & Safety



**抗污、易清洁**

Dirt resistant and easy to clean



**可涂鸦**

Ease of application



**水珠效应、不粘胶纸**

Bead effect, non adhesive paper



**耐擦洗**

Wet scrub resistance



**耐紫外线、不变黄**

UV resistant and unchangeable yellow



**防水、防潮、防霉**

Waterproof moistureproof and mildew proof

**应用领域：**

公共建筑

商业办公

幼儿园

学校与教育机构

家装

.....

## — 产品数据 —

**储存：**原封包装,未拆未受损，保存在5°C-30°C干燥环境下，从生产之日起，可保存12个月。

**贮存条件：**在干燥的条件下存放，贮存温度在5°C和35°C之间，要远离热源和明火，产品在原封未拆包装的状态下存放。如果存放在高温的环境下，贮存期会缩短。

WinWPU™862高性能水性涂料是水性产品应注意防止霜冻。

WinWPU™862水性涂料不是易燃材料。

**施工指导：**最低施工温度不能低于5°C。

**混合配比：**组份A：组份B=5:1（重量比）

**配料：**在低速搅拌状态下先把A组份搅拌均匀，低速搅拌2分钟；然后加入B组份，搅拌2分钟,直到材料均匀无结块。为了保证彻底对材料搅拌均匀，将材料倒入另一个容器内再一次搅拌。

**搅拌工具：**必须使用慢速电动搅拌机（300 - 400 rpm）

**施工方法：**至少要涂布两遍WinWPU™862鑫荷曼水性内墙白板涂料。搅拌好的材料可以刷涂、滚涂和无气喷涂。待第一道涂料干透后，再进行第二道的施工。通常情况下，至少间隔两个小时。具体时间，根据现场实际情况而定。每道涂层的理论用量为：每平方米0.1kg。

**工具清洗：**使用完毕后立即用清水清洁工具和设备。固化后的材料只能用机械方式清除。

**施工工具：**慢速电动搅拌机，搅拌叶片，海绵刷子，纯羊毛滚筒，滚筒架和可伸缩的延长杆，美纹纸，用于放置湿滚筒的塑料布。

## — 注意事项 —

### 健康与安全

不可让皮肤和眼睛接触到WinWPU™862鑫荷曼水性白板内墙漆，或者发生误咽。确保足够的通风，避免吸入蒸汽。有些人会对各种树脂、固化剂和溶剂过敏，应穿戴防护服、手套、护目镜。如果在密闭区域内工作，则使用适当的呼吸装置。使用护肤脂可给皮肤提供额外的保护。如果产品沾及眼睛，则立即用大量清水清洗，同时寻找医生帮助。如果发生误咽，则立即寻求医疗救助 - 不得催吐。

### 废物处置

对溅溢出的各组分材料应使用沙子、土或其它惰性材料予以吸收，并放置到适当的容器中。应按照当地的废物处置管理规定处理溅溢材料或产品包装物。有关详情，请参阅产品的材料安全说明书。



金盾新材料技术（深圳）有限公司

地址：深圳市宝安区西乡街道水库路中熙ECO国际大厦312

电话：0755-2307 0861

邮箱：jindunxcl@163.com